



Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Lakier do parkietu poliuretanowy - SUPER SYSTEM DO KLEPKI

Opis produktu:

Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy, nie zmienia barwy drewna, nie wymaga wcześniejszego użycia specjalnego lakieru podkładowego. Dzięki wysokiej wydajności i bardzo dobrym właściwościom aplikacyjnym jest idealny do lakierowania dużych powierzchni. Uzyskana powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, twardością i odpornością na ścieranie.

Roztwór żywicy poliuretanowej w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.

Właściwości:

Kolor - bezbarwny;
Gęstość - 0,95 kg/L;
Wygląd powłoki - wysoki połysk;
Konsystencja - niskolepka ciecz;
Twardość względna - min. 0,5 (wahadło Koniga);
Ścieralność - min. 1,5 kg/μm;
Wydajność - 12-16 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu;
Czas schnięcia - ok. 12 h;
Rozpuszczalność - ketony, estry, aromaty;

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do malowania elementów drewnianych tj. podłogi, boazerie, balustrady, drzwi, listwy dekoracyjne, cokoły. Może być nakładany na drewno, które było już lakierowane lub bejcowane, po uprzednim dokładnym przygotowaniu powierzchni i wykonaniu próby. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
LKL75	5903649021151	0.75 l	opak. metalowe lekkie		8	56	11	616
LKL30	5903649012692	3 l	opak. metalowe lekkie		-	35	4	140
LKL50	5903649012708	5 l	opak. metalowe lekkie		-	35	3	105

Sposób użycia:

1. Przygotowanie podłoża:

Lakierowane powierzchnie muszą być czyste, suche, zwarte, odtłuszczone, gładko oszlifowane, odpylone i pozbawione nalotów organicznych. Należy całkowicie usunąć powłoki farb oraz resztki starej, uszkodzonej bądź złuszczonej się powłoki lakieru, lakierobejcy, a także pozostałości past woskowych i środków nabłyszczających. Nie należy malować przed całkowitym wyschnięciem powierzchni (nie można nanosić lakieru na drewno mokre). Uszkodzenia powierzchni drewnianych należy wypełnić "Masą do drewna - akrylową" DRAGON, a następnie wygładzić.

2. Narzędzia:

Lakier nanosić płaskim, szerokim pędzlem o miękkim, długim, naturalnym włosiu lub wałkiem przeznaczonym do lakierów poliuretanowych.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace wykonywać w temp. +15°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz lakierowanych elementów) przy względnej wilgotności powietrza 40÷70%. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza czas schnięcia i utwardzenia może ulec zmianie.

4. Zalecenia:

Zarówno przed malowaniem jak i w trakcie lakier należy dokładnie wymieszać (nie dopuszczając do napowietrzenia wyrobu). Nakładać cienkimi, równomiernymi warstwami, 2+3 warstwy. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (w odstępach ok. 12 godzinnych) i lekkim przeszlifowaniu drobnziarnistym papierem ściernym (nr 180÷240) oraz odpyleniu. Pełną odporność mechaniczną lakier uzyskuje po 3 dniach.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Narzędzia po pracy czyścić "Rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych" DRAGON.

6. Rozcieńczanie:

Lakier jest sprzedawany w postaci gotowej do malowania i nie należy go dodatkowo rozcieńczać.

7. Ograniczenia i uwagi:

Niedokładne usunięcie z pomieszczenia pyłu szlifierskiego jak i nakładanie zbyt grubych warstw lakieru może powodować powstanie grudek i chropowatość powłoki. Niedokładne zeszlifowanie szpachli z powierzchni podłogi (szpachla powinna zostać tylko w szparach i ubytkach), po nałożeniu lakieru może spowodować powstanie plam. Nie można stosować lakieru do powierzchni nagrzewanych, z tworzyw sztucznych oraz powierzchni oliwionych i impregnowanych woskiem. W przypadku nakładania na powierzchnie wcześniej lakierowane, bejcowane, woskowane, oraz na deski parkietowe fabrycznie lakierowane itp., należy wykonać próbę. Niska temperatura oraz obniżona wilgotność wydłuża czas schnięcia.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-15L-LKL

Posiada atest PZH nr: HK/B/1610/01/2005

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



LKL

Uwagi:

Warunki transportowania i przechowywania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach +5°C do +30°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Chronić przed dostępem wilgoci. W temperaturach ujemnych produkt ulega trwałemu uszkodzeniu. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.