



## Informacja techniczno-handlowa

**Nazwa produktu:** Masa do drewna - szpachlowa - akrylowa

**Opis produktu:**

Masa szpachlowa jest wysokiej jakości materiałem wypełniającym. Zawiera do 85% naturalnego drewna. Łatwo się nakłada i wygładza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

Mieszanka dyspersji akrylowej ze środkami tiksotropowymi, wypełniaczami i pigmentami oraz środkami konserwującymi.

**Właściwości:**

Kolor - dostępna w różnych kolorach;

Gęstość - 1,2 kg/L;

Konsystencja - pasta;

Wstępny czas schnięcia - 30 minut;

Całkowity czas schnięcia - ok. 24 h;

Wydajność - około 1,4 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1mm;

**Zastosowanie:**

Produkt przeznaczony do wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie, zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii. Idealna do mebli, drzwi, okien. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
SD125BI	5903649010513	1.25 kg	opak. z tworzywa	biała	6	96	5	480
SD125DC	5903649011077	1.25 kg	opak. z tworzywa	dąb ciemny	6	96	5	480
SD125DJ	5903649010568	1.25 kg	opak. z tworzywa	dąb jasny	6	96	5	480
SD125HE	5903649010575	1.25 kg	opak. z tworzywa	heban	6	96	5	480
SD125JE	5903649010551	1.25 kg	opak. z tworzywa	jesion	6	96	5	480
SD125MA	5903649010582	1.25 kg	opak. z tworzywa	mahoń	6	96	5	480
SD125MO	5903649010544	1.25 kg	opak. z tworzywa	modrzew	6	96	5	480
SD125OR	5903649011084	1.25 kg	opak. z tworzywa	orzech	6	96	5	480
SD125SO	5903649010520	1.25 kg	opak. z tworzywa	sosna	6	96	5	480
SD125SW	5903649010537	1.25 kg	opak. z tworzywa	świerk	6	96	5	480
SD25BI	5903649010438	0.25 kg	opak. z tworzywa	biała	12	192	8	1536
SD25DC	5903649011053	0.25 kg	opak. z tworzywa	dąb ciemny	12	192	8	1536
SD25DJ	5903649010483	0.25 kg	opak. z tworzywa	dąb jasny	12	192	8	1536
SD25HE	5903649010490	0.25 kg	opak. z tworzywa	heban	12	192	8	1536
SD25JE	5903649010476	0.25 kg	opak. z tworzywa	jesion	12	192	8	1536
SD25MA	5903649010506	0.25 kg	opak. z tworzywa	mahoń	12	192	8	1536
SD25MO	5903649010469	0.25 kg	opak. z tworzywa	modrzew	12	192	8	1536
SD25OR	5903649011060	0.25 kg	opak. z tworzywa	orzech	12	192	8	1536
SD25SO	5903649010445	0.25 kg	opak. z tworzywa	sosna	12	192	8	1536
SD25SW	5903649010452	0.25 kg	opak. z tworzywa	świerk	12	192	8	1536

**Sposób użycia:**

1. Przygotowanie powierzchni:

Podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od powłok lakierowych oraz niezwiązanych z podłożem materiałów.

2. Narzędzia:

Masę szpachlową nakładać za pomocą metalowej szpachelki.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10°C (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów).

4. Zalecenia:

Masa szpachlowa jest wyrobem gotowym do użycia. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć równomiernie a następnie wygładzić. Ubytki o głębokości powyżej 2 mm wypełniać warstwami (2 lub 3 w zależności od rozmiaru ubytku). Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku większej głębokości wypełnianie szczeliny, zaleca się zatkać ją częściowo za pomocą np. sznurka, aby zmniejszyć głębokość wypełnienia.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.

6. Ograniczenia i uwagi:

Przed położeniem powłok lakierniczych, bejc oraz drewnochronów należy przeprowadzić próbę krycia. Nie używać do powierzchni narażonych na trwałe działanie wilgoci i wody. Po zastosowaniu na zewnątrz powierzchnię należy

**Wytwórnia Chemiczna DRAGON**

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.

zabezpieczyć warstwą farby lub lakieru.

**Pozostałe informacje:**

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-19Z-SD

Posiada atest PZH nr: HK/B/0023/01/2005



SD

**Uwagi:**

Warunki transportowania i przechowywania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.