



## Informacja techniczno-handlowa

**Nazwa produktu:** 10 sekundowy klej cyjanoakrylowy

**Opis produktu:**

Błyskawiczny w działaniu klej na bazie cyjanoakrylanów. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania i łatwością w aplikacji. Tworzy bezbarwną, wodoodporną i nieelastyczną spoinę.

Produkt na bazie poliakrylanów.

**Właściwości:**

Kolor - bezbarwny;

Wytrzymałość spoiny na zrywanie: od 15 do 20 [N/mm<sup>2</sup>];

Odporność termiczna spoiny po wyschnięciu od -50°C do +80°C;

Czas pełnego wiązania - 12 h;

**Zastosowanie:**

Klej służy do łączenia w sposób błyskawiczny metalu, gumy, szkła, porcelany, ceramiki, plastiku, skóry, drewna, papieru. Idealny przy drobnych pracach modelarskich i naprawczych.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
SEK02	5903649013729	2 g	blister		12	720	10	7200
SEK02/S/R O		2 g	saszetka		10	1440	6	8640
SEK02/S/R		2 g	saszetka		24	1440	6	8640
SEK02/S	5903649018953	2 g	saszetka		24	1440	6	8640

**Sposób użycia:**

1. Przygotowanie powierzchni:

Klejone powierzchnie należy oczyścić, odtłuścić ("Denaturatem" DRAGON lub "Acetonem" DRAGON), osuszyć i wygładzić. Łączone elementy powinny być dobrze dopasowane do siebie.

2. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temp. od +10°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

3. Zalecenia:

Przytrzymując tubkę pionowo gwintem do góry, delikatnie przebić membranę korkiem i nakręcić dozownik. Kropelkę kleju rozprowadzić na jedną z łączonych powierzchni i natychmiast docisnąć drugą. Sklejenie następuje w ciągu 10 sekund.

**Pozostałe informacje:**

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-08E-SEK



Klej 10 - sekundowy  
cyjanoakrylowy - 2 g



Klej 10 - sekundowy  
cyjanoakrylowy - 2 g -  
saszetka

**Uwagi:**

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +30°C .

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Pomieszczenia zamknięte w czasie i po zakończeniu prac należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Klej nie jest klejem konstrukcyjnym, nie jest przeznaczony do przenoszenia znacznych naprężeń. Nie stosować do klejenia PP, PE, PTFE.

---

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), www: [www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

---

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.