



**Nazwa produktu:** Szkło wodne sodowe R-145

**Opis produktu:**

Dooskonały dodatek do zapraw budowlanych. Zabezpiecza przed wilgocią oraz przed ogniem.

Wodny roztwór krzemianu sodu.

**Właściwości:**

Barwa - bezbarwna do blado fioletowej, opalizująca;

Gęstość - 1,4 kg/L;

Konsystencja - lepka ciecz;

**Zastosowanie:**

Produkt przeznaczony do impregnacji ognioochronnej drewna i tkanin, do izolacji przed wilgocią i penetracją wody wymurowań betonowych (studnie, szamba, mury oporowe itp.), jako dodatek zwiększający szybkość wiązania mieszanki betonowej oraz jako dodatek przy praniu. Można stosować jako przyspieszacz wiązania cementu w ilości: 0,5L na 50 kg cementu hutniczego (250). Nie stosować do impregnacji dekoracyjnej.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
SW05	5903649001375	0.5 l	butelka szklana		15	210	3	630
SW05TW	5903649001726	0.5 l	butelka z tworzywa		15	210	4	840
SW01TW	5903649000781	1 l	butelka z tworzywa		12	120	4	480
SW55TW	5903649000798	5.5 l	kanister		-	36	3	108
SW10TW	5903649000804	10 l	kanister		-	20	3	60
SW20TW	5903649002860	20 l	opak. z tworzywa		-	13	2	26

**Sposób użycia:**

- Do izolacji przed wpływem wilgoci i penetracją wody:  
Element zabezpieczany należy pomalować Szklą Wodną R-145. Zalecane jest naniesienie co najmniej dwóch warstw powłoki zabezpieczającej. Każda następna powłoka poprawia jakość zabezpieczenia.
- Jako dodatek zwiększający szybkość wiązania zaprawy cementowej:  
Dodać 0,5 litra na 50 kg cementu hutniczego (250). Szybkość wiązania zależy od typu cementu, dla różnych typów może być wyższa lub niższa. Szybkość wiązania można regulować zmniejszając lub zwiększając ilość dodanego szkła wodnego. Zalecane jest wykonanie próby szybkości wiązania.
- Do impregnacji ognioodpornej:  
Element impregnowany należy pomalować lub zanurzyć w szkle wodnym.
- Dodatek przy praniu wraz z perhydrolem:  
Dozować 2 łyżki na 5 litrów wody do prania, w którym środkiem piorącym jest mydło.
- Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:  
Zabrudzone narzędzia i plamy czyścić gorącą wodą z detergentem.
- UWAGI:  
Produkt żrący, stosować ochronę rąk i oczu.

**Pozostałe informacje:**

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-16X-SW

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



SW05



SW50

**Uwagi:**

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +30°C

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Produkt żrący, stosować ochronę rąk i oczu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.